



MASTI-K 422 для больших водопритоков

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 20.16.56-007-19622632-2019)

MASTI-K® 422 - быстродействующая двухкомпонентная полиуретановая инъекционная смола/пена.

Описание материала

MASTI-K 422 представляет собой двухкомпонентную быстрореагирующую полиуретановую смолу с высокой скоростью реакции, вспенивающуюся при контакте с водой. Предназначен остановки воды в тяжелых условиях при средних и больших водопритоках. При контакте с водой материал образует жесткую пену с гидроизолирующими свойствами.

Материал предназначен только для инъектирования двухкомпонентными насосами с соотношением компонентов 1:1 по объему.

Материал не содержит в своем составе летучих органических компонентов, фталатов и галогенорганических соединений.

Области применения

- Блокировка поступления воды;
- Закрепление трещиноватых горных пород, песков, гравия, откосов грунта;
- Заполнение трещин и пустот строительных конструкций и горных выработок;
- Ремонт строительных конструкций

Свойства и преимущества

- Высокая скорость реакции с водой;
- Мгновенный набор вязкости (образование тиксотропной консистенции через несколько секунд после смешения компонентов) обеспечивает повышенную эффективность в условиях больших дебитов воды;
- Материал отверждается в присутствии воды и при ее отсутствии, это обеспечивает эффективность действия практически в любых условиях инъектирования;
- При контакте с водой материал образует твердую и прочную пену, при отсутствии воды образует жесткий эластомер;
- Свойства получаемого полимера и скорость вспенивания можно регулировать с учетом требований на объекте, вводя в материал различные ускорители (MASTI-K ускоритель 422(1), 422(2), 422(3) и воду);
- В присутствии напорной воды обеспечивает высокую прочность инъектированной конструкции и грунта;
- В ряде случаев в компонент А вводят воду перед инъектированием для получения быстродействующего высокоэффективного пенообразующего материала;
- Материал также может поставляться в виде ускоренного варианта с введенной водой MASTI-K инъекция 422 Ускоритель.

Технические характеристики

Название компонента	Цвет	Вязкость, мПа·с	Плотность, кг/л
Компонент А	Бесцветный - бледнокоричневый	300	1,01
Компонент В	коричневый	250	1,23
MASTI-K ускоритель 422 (1)	Слегка окрашенный	500	1,0
MASTI-K ускоритель 422 (2)	Бесцветный	10	0,95
MASTI-K ускоритель 422 (3)	Слегка желтоватый	50	0,9

115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 42, офис 9 Д.

Тел.: +7 (495)369-22-00

info@masti-k.ru

www.masti-k.ru



MASTI-K 422 для больших водопритоков

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 20.16.56-007-19622632-2019)

Скорость действия материала

Показатели	Время старта пены, сек в зависимости от температуры °С	Начало вспенивания, сек	Конец пены образования, сек	Кратность вспенивания
Отверждение в сухих условиях	10	60	150	2 - 4
	20	45	100	2 - 4
	30	35	75	2 - 4
Отверждение в присутствии 1 % воды в компоненте	10	45	150	30
	20	30	90	40
	30	23	70	40

Данные по набору вязкости после смешения компонентов

Показатели	Вязкость смеси компонентов, мПа·с при 20 °С	
Набор вязкости материала в сухих условиях	Через 10 с	Более 2 000
	Через 20 с	Более 4 000
Набор вязкости материала в присутствии воды	Через 10 с	Более 2 000
	Через 20 с	Более 4 000

Подготовка материала к работе

Материал не требует подготовки к работе. Рекомендуется выдержать материал при условиях применения около суток.

Если в компонент А материала вводят ускоритель и/или воду, необходимо тщательно перемешать компонент А до полной гомогенности.

Использование материала

Инъектирование материала всегда производится двухкомпонентным насосом при соотношении компонентов 1:1 по объему. Насос должен быть оснащен специальным смесителем. Для обеспечения качественного перемешивания компонентов можно также применять статический смеситель в сочетании со смесительной головкой.

Если используется только статический миксер, его длина должна составлять не менее 50 см. Всегда надо учитывать, что скорость химической реакции зависит от температуры материала, температуры породы или конструкции, температуры подземной воды.



MASTI-K 422 для больших водопритоков

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 20.16.56-007-19622632-2019)

Специальные возможности

Скорость реакции и свойств отвержденного материала можно целенаправленно изменять путем введения ускорителей.

Ускоритель MASTI-K 422 (1)

- для получения высокой кратности вспенивания (до. 15 – 20 раз) и высокой скорости реакции при остановке воды ускоритель MASTI-K 422 (1) в количестве 0,5 – 1,0 % по массе от компонента А

Ускоритель MASTI-K 422 (2)

- для получения более прочной пены с кратностью вспенивания 7 – 9 при укреплении грунтов и остановке воды ускоритель MASTI-K 422 (2) в количестве 0,5 – 1,0 % по массе от компонента А

Ускоритель MASTI-K 422 (3)

- для получения экстремально высокой скорости вспенивания и высокой ранней прочности пены при этом кратность вспенивания составляет 12 – 15. Особенно рекомендуется при остановке высоких водопритоков ускоритель MASTI-K 422 (3) в количестве 0,3 – 0,5 % по массе от компонента А. При отсутствии в грунте воды или необходимости быстрой реакции материала с водой можно ввести воду в компонент А в количестве до 2 % от компонента А и ввести ускоритель MASTI-K 422 (2) или MASTI-K 422 (3).

ВНИМАНИЕ! После введения ускорителя или воды компонент А необходимо качественно перемешать.

Очистка оборудования после работы

После окончания инъектирования следует промывать средством MASTI-K 461 до полного удаления следов материала из насоса и шлангов. После промывки оборудование консервируют средством MASTI-K 459 или минеральным маслом, не содержащим воды.

Остатки материала, оставшиеся в насосе и шлангах, приводят к закупориванию насоса и шлангов образующейся пеной.

Для очистки фитингов, муфт, шлангов и оборудования от отвержденного материала используйте специальный очиститель MASTI-K 468.

Упаковка

Материал MASTI-K 422 поставляется комплектно. Компонент А пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 20,2 кг.

Компонент В пластиковая канистра (или металлическое ведро) 20 л - 24,8 кг
Итого масса комплекта - 45 кг.

Дополнительные компоненты (ускорители):

MASTI-K 422 (1) - пластиковая канистра 5 кг.

MASTI-K 422 (2) - пластиковая канистра 5 кг.

MASTI-K 422 (3) - пластиковая канистра 5 кг.

Условия хранения

Материал следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения материала 6 месяцев при соблюдении условий хранения.

Утилизация

Затвердевший материал безвреден и может быть утилизирован как строительный мусор. Не допускается попадание материала в дренажи и канализацию.

Утечки продукта могут быть собраны абсорбирующими материалами (песок, опилки)

Меры предосторожности

Вредные компоненты: изоцианат (содержится в компоненте В).

При проведении работ следует использовать защитные средства (спецодежду, перчатки, защитные очки) для предохранения попадания материала на кожу и в глаза.

При попадании материал на кожу тщательно промойте загрязненные участки водой с мылом. При попадании в глаза сразу промойте их раствором борной кислоты и обратитесь к врачу.

Не допускается вдыхания паров компонента А при попадании его на разогретые поверхности и при распылении.